



Disperzné lepidlo na drevo interiérové

Titebond No-run, No-drip je profesionálne disperzné lepidlo pre vnútorné použitie s najrýchlejšou fixáciou, ktorá však dostatočne dovoľuje vyrovnanie dielcov, veľmi rýchlo vyschne, nesteká a neodkvapkáva. Lepidlo poskytne pevnejší spoj, než je samotná pevnosť dreva. Je vodou čistiteľné.

Ideálne pre lepenie nábytku, okrasných lišt a ďalších projektov požadujúcich rýchle lepenie bez stekania. Je špeciálne vyvinuté pre tvrdé, mäkké drevo a pre veľa ďalších poréznych materiálov.

Vlastnosti produktu

Hustá štruktúra, nesteká a neodkvapkáva.
Univerzálne – lepí všetky typy dreva a porézne materiály.
Vyplňuje malé trhliny a medzery.
Silná počiatočná prílnavosť.
Vynikajúca brúsiteľnosť.
Dobrá tepelná odolnosť.

Fyzikálne vlastnosti

Typ: tixotropný polyvinylacetát (PVAC)	Obsah VOC (prchavé organické látky): 2,4 g/l
Skupenstvo: vysoko viskózna kvapalina	Hmotnosť/galón: 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
Farba: béžová	Teplotná trieda*: 10°C.
Zachnuté lepidlo: priehľadné	Bod vzplanutia: > 93,3°C.
Sušina: 60 %	Zamrznutie/rozmrznutie: stabilný na dve zamrznutia
Viskozita (dynamická): 36.500 mPa/s	pH 4,8
Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu zakúpenia v dobre uzavretých nádobách pri teplote do 24°C.	

*Teplotná trieda indikuje minimálnu doporučenú teplotu, pri ktorej môže byť lepidlo, vzduch a materiály v priebehu použitia, aby bola zaistená dobrá a pevná väzba.

Aplikačné pokyny

Teplota použitia: nad 10°C.
Otvorená montážna doba: 3-5 minút (21°C./ 50% relatívnej vlhkosti).
Celkový montážny čas: 10-15 minút (21°C./ 50% relatívnej vlhkosti).
Spotreba: približne 1 l na 6 m² (1 vrstva).
Povinný upínací tlak dostatočný pre tesný kontakt oboch dosadacích plôch: 0,70–1,10 MPa (100–150 psi) pre ihličnany; 0,85–1,20 MPa (125–175 psi) pre stredne tvrdé drevo; 1,20–1,75 MPa (175–250 psi) pre tvrdé drevo.
Spôsob aplikácie: jemným nanášaním plastovými dózami s aplikačnou špičkou, alebo valčekom, či štetcom.
Začistenie: otrite vlhkou handrou vlhké lepidlo, popri prípade zoškrabte zachnuté lepidlo a prebrúste povrch.

Obmedzenie

Lepidlo nie je určené na vonkajšie použitie a do miest s vysokou vlhkosťou prostredia. Nie je určené na nosné spoje. Nepoužívajte, pokiaľ je teplota lepidla a materiálu nižšia než 10 °C.
Pri nižších teplotách môže dôjsť k zhutnutiu lepidla. Rozmiešaním lepidla obnovíte jeho pôvodnú podobu. Vzhľadom k rozdielom povrchov rôznych typov drevín je dobré zistiť prílnavosť lepeného materiálu. Pozorne si prečítajte bezpečnostné listy. Nevystavujte lepidlo mrazu.
UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

UPOZORNENIE

Dráždi pokožku a oči. Lepidlo nekonzumujte, ani nijak neochutnávajte. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí a dlhodobému kontaktu pokožky s lepidlom.
PRVÁ POMOC: Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ale ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zasiahnutia očí si ich okamžite vyplachnite veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Miesta kontaktu pokožky s lepidlom umyte vodou a mydlom. Pokiaľ dráždenie kože a očí pretrváva, obráťte sa na lekára.

Informácie o baleniach

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-2403	237ml	0,280 kg	037083024036
123-2404	473ml	0,538 kg	037083024043